

COMFORT GROUP TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNIT	DENSITY			INDENTATION HARDNESS AT 40%			COMPRESSION SET		ELONGATION AT BREAK			TEAR STRENGTH		RESILIENCE		
	TS EN ISO 845			TS EN ISO 2439			TS EN ISO 1856		TS EN ISO 1798			ASTIM D3574-F		TSE EN ISO 8307		
	KG / M3			N			%		%			N / CM		%		
	±	MIN.	MAX.	± %15	MIN.	MAX.	NOMINAL	MAX.	±%50	MIN.	MAX.	≥	MAX.	± 5	MIN.	MAX.
24 D HYPER	±1,5	22,50	25,50	70	60	81	2,70	4,00	140	90,00	190,00	3,01	2,5	40	35,00	45,00
24 D FEATHER FOAM	±1,5	22,50	25,50	90	77	104	3,10	4,00	160	110,00	210,00	2,77	2,5	45	40,00	50,00
26 D HYPER	±1,5	24,50	27,50	90	77	104	3,00	4,00	150	100,00	200,00	2,65	2,5	40	35,00	45,00
32 D HYPER	±1,5	30,50	33,50	130	111	150	3,00	4,00	170	120,00	220,00	2,65	2,5	40	35,00	45,00
36 D HYPER	±1,5	34,50	37,50	140	119	161	2,10	4,00	180	130,00	230,00	2,64	2,5	45	40,00	50,00
24 D COMFORT	±1	23,00	25,00	135	115	155	2,42	4,00	170	120,00	220,00	3,27	2,5	45	40,00	50,00
30 D COMFORT	±1	29,00	31,00	155	132	178	2,39	4,00	180	130,00	230,00	2,61	2,5	50	45,00	55,00