

Alev Laminasyon Grubu Teknik Özellikleri

BİRİM	YOĞUNLUK			SERTLİK % 40			KALICI DEFORMASYON		KOPMA UZAMASI			YIRTILMA MUKAVEMETİ		ELASTİKİYET		
	TS EN ISO 845			TS EN ISO 2439			TS EN ISO 1856		TS EN ISO 1798			ASTIM D3574-F		TSE EN ISO 8307		
	KG / M3			N			%		%			N / CM		%		
	±	MİN.	MAX.	± %15	MİN.	MAX.	NOMİNAL	MAX.	±%50	MİN.	MAX.	≥	MAX.	± 5	MİN.	MAX.
24 D ALEV	±1,5	22,50	25,50	150	128	173	11,30	14,00	230	180,00	280,00	4,64	3	35	30,00	40,00
26 D ALEV	±1,5	24,50	27,50	160	136	184	7,45	12,00	220	205,00	305,00	5,45	3	35	30,00	40,00
30 D ALEV	±1,5	28,50	31,50	170	145	196	4,38	12,00	210	160,00	260,00	5,14	3	35	30,00	40,00
32 D ALEV	±1,5	30,50	33,50	170	145	196	4,30	12,00	200	150,00	250,00	5,2	3	35	30,00	40,00

Estetik ve Teknoloji Bir Arada.

Alev Laminasyon Grubu, kumaş ve sünger yüzeyleri özel alev laminasyon teknolojisiyle birleştirir. Otomotiv iç döşemelerinden mobilya kumaşlarına, medikal malzemelerden giyim sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.